

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PENETRON® GROUT είναι ένα ελεγχόμενης διόγκωσης, μη συρρικνούμενο, μη διαβρωτικό, χυτό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για αγκυρώσεις και επισκευές σκυροδέματος. Αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας τσιμέντο και ειδικά διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή. Η ελεγχόμενη διόγκωση, η άριστη ρευστότητα και οι υψηλές αντοχές και η ανταγωνιστική τιμή καθιστούν το PENETRON® GROUT ένα εξαιρετικό υλικό μεγάλου εύρους εφαρμογών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Επισκευές σε προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα
- ▶ Δοκάρια, κολώνες, βαριά μηχανήματα ή βάσεις εξοπλισμού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Προσθήκη νερού για τη χρήση του. Θα σκληρύνει χωρίς καθίζηση ή ξηρή συρρίκνωση με μοναδική ελεγχόμενη διαστολή.
- ▶ Μπορεί να αντληθεί σε περιοχές που είναι απροσπέλαστες από συμβατικές μεθόδους επισκευής
- ▶ Δυνατότητα χρήσης σε εύρος πυκνοτήτων. Από υγρό έως πλαστικό κονίαμα.
- ▶ Η μορφή του είναι παραπλήσια με το φυσικό σκυρόδεμα ή το κονίαμα, δεν σκουριάζει ούτε λεκιάζει
- ▶ Η χαμηλή αναλογία νερού/τσιμέντου έχει ως αποτέλεσμα την πρόωμη αντοχή και σταθερότητα
- ▶ Η ροή του υλικού κατά την εφαρμογή, μπορεί να ελεγχθεί με την προσθήκη κατάλληλης κοκκομετρίας αδρανών σε ποσοστό έως 50%, με αντίστοιχη μείωση κόστους, ενώ καθίσταται δυνατή η επισκευή σε μεγαλύτερα πάχη
- ▶ Απουσία ΠΟΕ (VOC) - Τα προϊόντα της PENETRON σε σκόνη δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις και είναι ασφαλή για χρήση τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά	Αποτελέσματα δοκιμών			Μέθοδος δοκιμής
	Ελάχιστη ροή Πλαστικό	Μέτρια ροή Ρευστό	Υψηλή ρευστότητα Υγρό	
Αντοχή σε θλίψη				ASTM C 109
1 ημέρα	37,2 MPa	30,4 MPa	19,8 MPa	
3 ημέρες	56,0 MPa	52,2 MPa	44,3 MPa	
7 ημέρες	64,3 MPa	58,5 MPa	57,5 MPa	
28 ημέρες	85,1 MPa	77,7 MPa	67,3 MPa	
Διαστολή				ASTM C 1090
3 ημέρες	+ 0,08%	+ 0,04%	0,00%	
14 ημέρες	+ 0,08%	+ 0,04%	+ 0,02%	
28 ημέρες	+ 0,08%	+ 0,08%	+ 0,04%	
Μεταβολή ύψους στο τελικό χρόνο πήξης	0,48%	0,72%	0,75%	ASTM C – 827
Ροή κονιάματος	CRD-C226 (5 μετρήσεις) Δείκτης: 100	CRD-C226 (5 μετρήσεις) Δείκτης: 124	CRD-C611 (26 sec) Κώνος	ASTM C – 191

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αποτελούν μέσες τιμές εργαστηριακών μετρήσεων. Στην πραγματικότητα, οι παραπάνω τιμές μπορεί να διαφέρουν λόγω διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και το πορώδες της επιφάνειας.

ΧΥΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία Επιφάνειας: Οι επιφάνειες που πρόκειται να επισκευαστούν πρέπει να είναι καθαρές, ελεύθερες από σαθρά, σκόνη, βρωμιά ή άλλους ρυπογόνους παράγοντες, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του PENETRON® GROUT. Τραχύνετε τις παρακείμενες επιφάνειες σκυροδέματος όπου είναι δυνατόν. Οι επιφάνειες στην συνέχεια θα πρέπει να διαβρεχτούν για περίπου 12 – 24 ώρες, μέχρι κορεσμού. Αφαιρέστε τα λιμνάζοντα νερά πριν την εφαρμογή. Κατά την εφαρμογή του PENETRON® GROUT, η ατμοσφαιρική καθώς και η θερμοκρασία του υποστρώματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 4 °C και 35 °C. Ο χρόνος εφαρμογής και η ανάπτυξη των αντοχών εξαρτώνται από την θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικότερα η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι πολύ σημαντική για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Συμβουλευθείτε τον τεχνικό οδηγό Νο 305 του ACI «Πρότυπο Ωρίμανσης Σκυροδέματος σε Θερμές Συνθήκες» ή τον τεχνικό οδηγό Νο 306 «Πρότυπο Ωρίμανσης Σκυροδέματος σε Ψυχρές Συνθήκες».

Ανάμιξη: Προσθέστε στο δοχείο ανάμιξης τα ¾ από την απαιτούμενη ποσότητα πόσιμου νερού, εκκινήστε τον αναδευτήρα και κατόπιν προσθέστε το PENETRON® GROUT. Μετά την προσθήκη του PENETRON® GROUT, προσθέστε το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση, έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή πυκνότητα του υλικού. Αναμίξτε προσεκτικά για 5 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομογενές μίγμα. Αναμίξτε τόση ποσότητα υλικού, όση πρόκειται να εφαρμόσετε τα επόμενα 30 λεπτά και μην υπερβαίνετε την ενδεικνυόμενη ποσότητα νερού.

Μικρές ποσότητες υλικού μπορούν να αναμιχθούν με τη βοήθεια σπάτουλας ή αναδευτήρα ½" (400 – 600 rpm). Για την ανάμιξη μεγάλων ποσοτήτων PENETRON® GROUT, προτείνεται η χρήση κατάλληλης πρέσας, η οποία εξασφαλίζει ταυτόχρονα και την συνεχή ροή του υλικού. Ο ελάχιστος χρόνος ανάμιξης πρέπει να είναι πάντα τουλάχιστον 5 λεπτά, χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ποσότητα νερού που απαιτείται για την παρασκευή της επιθυμητής πυκνότητας PENETRON® GROUT.

Αναλογίες ανάμιξης: Το PENETRON® GROUT απαιτεί από 3,3 kg έως 4,3 kg καθαρό νερό ανά σακί 22,7 kg κονιάματος ή 3,6 kg έως 4,8 kg ανά σακί 25 kg, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Απαιτήσεις νερού για σακί 22,7 kg (50 lb)

	Πλαστικό κονίαμα	Ρευστό	Υγρό
Καθαρό νερό	3.3 L (3.5gt)	3.8 L (4gt)	4.3L (4gt)
Απόδοση	11.L (0.39 ft³)	11.06 L (0.41 ft³)	11.9 L (0.42ft³)

Εφαρμογή: Η εφαρμογή του PENETRON® GROUT πρέπει να γίνει σε καλούπι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν οπές και κενά, για να εμποδίζεται η διαφυγή του PENETRON® GROUT, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής προσθήκη υλικού στο σημείο της επίσκευσης. Όταν γίνεται η εφαρμογή του PENETRON® GROUT, το καλούπι μπορεί επίσης να διαμορφωθεί με μικρή εσωτερική κλίση, ώστε να υποστηρίζεται η αγκύρωση. Εξασφαλίστε κατάλληλα ανοίγματα για την χύτευση του υλικού (7,6 cm κατ'ελάχιστον), καθώς και ανοίγματα πλήρωσης και διαφυγής του εγκλωβισμένου αέρα (15 cm κατ'ελάχιστον). Το ελάχιστο ύψος καλουπιού είναι 2,5 cm.

Εφαρμόστε το PENETRON® GROUT από την μια πλευρά του καλουπιού, ώστε να είναι δυνατή η ροή του υλικού προς την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς και τις πλευρικές επιφάνειες, εμποδίζοντας έτσι τον εγκλωβισμό του αέρα. Οπές εξαερισμού θα πρέπει να προβλεφθούν, όταν απαιτούνται. Η συμπίκνωση του υλικού μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση δονητικής πηγής ή με ελαφριά δόνηση του υλικού. Για να αποφύγετε τον διαχωρισμό του υλικού, μην υπερβαίνετε τον χρόνο ανάμιξης και μην προσθέτετε παραπάνω νερό. Αναμίξτε όση ποσότητα θα χρησιμοποιήσετε, εντός 30 λεπτών. Ο χρόνος εφαρμογής είναι περίπου 30 λεπτά σε θερμοκρασία 21 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνεται ο χρόνος εργασιμότητας και ταυτόχρονα επιταχύνεται η πήξη του υλικού, ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες παρατηρείται καθυστέρηση της πήξης του υλικού.

Ωρίμανση: Μόλις παρέλθει ο αρχικός χρόνος εφαρμογής του υλικού και το PENETRON® GROUT έχει σκληρυνθεί και διατηρεί το σχήμα του, γίνεται αφαίρεση των καλουπιών. Αυτή η χρονική περίοδος ποικίλλει, ανάλογα με την θερμοκρασία. Σε αυτή την φάση είναι δυνατόν να γίνουν οι εργασίες φινιρίσματος και ωρίμανσης. Εμποδίστε την απότομη απώλεια υγρασίας στις εκτεθειμένες επιφάνειες του PENETRON® GROUT, καλύπτοντας αυτές με βρεγμένη λινάτσα ή κατάλληλο υδατικής βάσης υλικό σφράγισης και ωρίμανσης, κατά την διάρκεια των πρώτων 48 ωρών.

Κάλυψη: Το PENETRON® GROUT καλύπτει όγκο περίπου 12,0 L ανά σακί 22,7 kg. Για γεμίματα σε πάχη άνω των 50 mm είναι δυνατή η ανάμιξη καλής ποιότητας χαλαζιακών αδρανών με ενδεικτική κοκκομετρία έως 9,5 mm (QUARTZ SAND MIX 3,0-6,0 MM ή 1,5-8,0 MM ή παρόμοιο). Σε αναλογία περίπου 50% κ.β. αδρανών (11,5 kg με 12,5 kg αδρανών ανά 22,7 kg υλικού) η κάλυψη του σακίου των 22,7 kg θα αυξηθεί σε όγκο τα 17 L με 18 L.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

MHN χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή ανοιχτή. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, μόνο με την προσθήκη νερού.

Το PENETRON® GROUT διατίθεται σε δύο είδη. Σε γρήγορης ανάπτυξης αντοχών (συσκευασία 22,7 kg) και σε κανονικής ανάπτυξης αντοχών (συσκευασία 25 kg).

ΧΥΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Επικοινωνήστε με την PENETRON HELLAS A.B.E.E., όσον αφορά στις απαιτήσεις του έργου σας, για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το PENETRON® GROUT διατίθεται σε αεροστεγή και στεγανά χάρτινα σακιά των 22,7 kg (γρήγορης ανάπτυξης αντοχών) και των 25 kg (κανονικής ανάπτυξης αντοχών) ενισχυμένα με εσωτερική επένδυση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η διάρκεια ζωής του PENETRON® GROUT είναι, 12 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν φυλάσσεται σε σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει τσιμέντο που είναι αλκαλικό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα και τα μάτια. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Προτείνεται κατά την διαδικασία εφαρμογής η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών. Μην εισπνεύσετε τη σκόνη. Χρησιμοποιείστε κατάλληλο εξοπλισμό, σε περίπτωση που ο χώρος εφαρμογής δεν αερίζεται επαρκώς. Μεταφέρετε τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα εκτός του χώρου του έργου. Το υλικό δεν παράγει επικίνδυνες ουσίες, κατά την απορρίψή του στο περιβάλλον. Απορρίψτε το προϊόν στους κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε, στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Η PENETRON HELLAS A.B.E.E. διαθέτει κατανοητό και πρόσφατα ενημερωμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας για την ασφαλή χρήση των προϊόντων PENETRON®. Κάθε δελτίο δεδομένων ασφαλείας περιέχει πληροφορίες υγείας και ασφαλείας για την προστασία των υπαλλήλων σας και των πελατών σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. εγγυάται, ότι τα προϊόντα της παράγονται κάτω από πιστοποιημένες με ISO διαδικασίες, περιέχουν όλα τα συστατικά στις σωστές αναλογίες, είναι εξαιρετικής ποιότητας και δεν εμφανίζουν κανένα ελάττωμα. Σύμφωνα με την εγγύηση αυτή, θα αντικατασταθεί, χωρίς καμία επιβάρυνση, οποιοδήποτε προϊόν, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό, έχουν τηρηθεί αυστηρά οι δημοσιευμένες οδηγίες εφαρμογής και το προϊόν αυτό έχει κριθεί κατάλληλο για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. δεν εγγυάται την καταλληλότητα των προϊόντων της για κάθε εφαρμογή. Ο χρήστης, σε συνεργασία με τον διανομέα των προϊόντων, θα προσδιορίσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση με δική τους ευθύνη και κίνδυνο. Ενώ έχει ληφθεί κάθε μέριμνα, έτσι ώστε οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο αυτό να είναι σωστές, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος οποιουδήποτε συμβολαίου. Όλες οι υποδείξεις, τα τεχνικά στοιχεία και τα πειραματικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος είναι βασισμένα στα αποτελέσματα ελεγχόμενων εργαστηριακών δοκιμών ή σε πραγματικά αποτελέσματα εργοταξιακών εφαρμογών. Παρόλα αυτά, η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. δεν δίνει οποιαδήποτε μορφής εγγύηση αναφορικά

με αυτά τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά παρέχονται με καλή πίστη, βασισμένα στην μέχρι την έκδοση αυτού του φυλλαδίου εμπειρία της εταιρείας. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών αποθήκευσης, διαχείρισης και εφαρμογής των υλικών, η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. δεν αποδέχεται καμία νομική ευθύνη που θα προκύψει από τα επακόλουθα των εφαρμογών αποτελέσματα. Προτείνεται στους πιθανούς χρήστες των προϊόντων, να κάνουν δειγματοληπτική δοκιμή σε μικρές ποσότητες, για να καθορίσουν την καταλληλότητα του εκάστοτε προϊόντος, σε σχέση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής. Οι χρήστες των προϊόντων θα πρέπει να ανατρέχουν πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου προϊόντος. Η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. ενδέχεται να διαφοροποιεί μερικώς εκδόσεις τεχνικών φυλλαδίων προϊόντος της, σε σχέση με τα αντίστοιχα φυλλάδια της μητρικής εταιρείας PENETRON INTERNATIONAL LTD ή άλλων αντίστοιχων εταιρειών PENETRON, σε άλλες χώρες. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται σε λόγους μορφοποίησης κειμένων, διαφορετικές συνθήκες ή διαδικασίες εφαρμογής ή σε διαφοροποίηση ονοματολογίας προϊόντων και έχουν στόχο τη βέλτιστη ενημέρωση των καταναλωτών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1085

Penetron International, Ltd.
601 South Tenth Street, Unit 300
Allentown, PA 18103

11

1085-CPR-0040

DOP NO: 10.20001D310322-01

EN 1504-3

NON-FERROUS NON-SHRINKAGE GROUT

Προϊόντα και συστήματα για τη δομική και μη δομική προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα
Αντοχή σε θλίψη: Class R4 (≥ 45 MPa)

Περιεκτικότητα σε χλωριόντα: < 0.05 % by mass

Πρόσφυση: NPD

Περιορισμένη συστολή/διαστολή: NPD

Μέτρο ελαστικότητας: NPD

Θερμική συμβατότητα (Part 1): NPD

Αντοχή στην ενανθράκωση: Θεωρείται πως δεν επιδρά στη διάβρωση

Επικίνδυνες ουσίες: NPD

Αντίδραση στη φωτιά: NPD

PENETRON HELLAS A.B.E.E.

Αρ. ΓΕΜΗ: 07278001000

Κεντρικά Γραφεία Αθηνών

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 50

136 79 Αχαρνές

Τηλ. Κέντρο: 210 2448250

info@penetron.gr, www.penetron.gr